

## **РЕСТАВРАЦИЯ МЕТАЛЛОПОРИСТЫХ КАТОДОВ ЭЛЕКТРОВАКУУМНЫХ ПРИБОРОВ СВЧ**

В.А. Смирнов, А.В. Крылов

### **АННОТАЦИЯ**

Рассмотрены основные физико-химические процессы деградации металлопористых (импрегнированных) катодов на основе барий-кальциевого алюмината при работе в электровакуумном приборе. Предложен способ реставрации (восстановления эмиссионной способности) катодов, отработавших ресурс (или потерявших эмиссию по другим причинам), основной операцией которого является пропитка вольфрамовой матрицы сплавом окислов  $\text{BaO}-\text{Li}_2\text{O}$  в атмосфере водорода. При этом снижается температура пропитки, и поры матрицы не засоряются дополнительной порцией окиси алюминия.

### **КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА**

МЕТАЛЛОПОРИСТЫЙ КАТОД, РЕСТАВРАЦИЯ КАТОДА, ПРОПИТКА КАТОДА,  
ВОЛЬФРАМОВАЯ МАТРИЦА, ВАКУУМНЫЕ ПРИБОРЫ СВЧ

## **METAL-POROUS CATHODES OF MICROWAVE VACUUM DEVICES RESTORATION**

V.A. Smirnov, A.V. Krylov

### **ABSTRACT**

The main physicochemical processes of degradation of metal-porous (impregnated) cathodes based on barium-calcium aluminate during operation in an electric vacuum device are considered. A method of restoration (restoration of emission capacity) is proposed for cathodes that have spent their life (or lost emission for other reasons), the main operation of which is the impregnation of a tungsten matrix with an alloy of oxides of  $\text{BaO}-\text{Li}_2\text{O}$  in a hydrogen atmosphere. At the same time, the impregnation temperature decreases, and the pores of the matrix are not polluted with an additional portion of aluminum oxide.

### **KEYWORDS**

METAL-POROUS CATHODE, CATHODE RESTORATION, CATHODE IMPREGNATION,  
TUNGSTEN MATRIX, MICROWAVE VACUUM DEVICES

В производстве электровакуумных приборов известна практика их реставрации с заменой катодного узла или катодной ножки, например, в случае мощных электровакуумных приборов (ЭВП) сверхвысоких частот (СВЧ), стоимость которых достигает 1 млн. долларов и более. Сам катодный узел оценивается примерно в 10%, а металлопористый катод (МПК) – эмиттер электронов, до 5% от стоимости прибора.

Для кернов катодов таких изделий как мощные гиротроны, многолучевые кристаллоны, магнетроны и разборные приборы с крупногабаритными эмиттерами, рассчитанными на большие токи, для физических экспериментов (рис. 1) используются дефицитные тугоплавкие металлы и сплавы: Mo, Mo-Re, высокой чистоты и специального профиля, а также особо чистый W порошок с узкой фракцией по гранулометрическому составу.

Кроме того, необходимо дорогостоящее технологическое оборудование, например, крупногабаритные высокотемпературные водородные печи, плазменная установка для формирования пористой вольфрамовой матрицы со специальной щелевой структурой пор [1].

Поэтому актуальной задачей является создание технологии реставрации указанных видов МПК с целью уменьшения расхода дефицитных материалов, сокращение затрат на оборудование и продления срока использования катодов в приборах.



а)



б)

Рис. 1 Внешний вид катода гиротрона конической формы с эмиттирующим поясом (а)  
Крупногабаритный катод со сферической формой эмиттера для разборных ЭВП диаметром 200  
мм на ток 3–5 кА (б)


Для обоснования технологических операций реставрации МПК рассмотрим некоторые основные физико-химические процессы, ограничивающие срок его службы. Тройной алюминат бария  $\text{Ba}_3\text{Al}_2\text{O}_6$  (он же  $3\text{BaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ ) в составе вещества для пропитки ( $3\text{BaO}\cdot0,5\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ ) при рабочей температуре катода теряет бариевую составляющую за счет испарения по реакции:




Это согласуется с диаграммой состояния  $\text{BaO}-\text{Al}_2\text{O}_3$  [2], приведенной на рис.2а. Соединение  $\text{BaAl}_2\text{O}_4$  более термически стойкое, так как имеет температуру плавления примерно на  $150^\circ\text{C}$  выше, чем  $\text{Ba}_3\text{Al}_2\text{O}_6$ . Моноалюминат кальция еще более термически стоек.

Максимальная глубина обеднения бариевой компонентой открытых пор вольфрамовой матрицы, при которой еще обеспечивается минимальный порог испарения ( $\sim 10^{-12} \text{ г}/\text{см}^2 \text{ с}$ ) для поддержания эмиссионной способности катода, составляет 300 мкм [3, 4] при плотности матрицы 72–75% от плотности W.

Нами дополнительно проведены микрорентгеноспектральные исследования катодов с матрицей с плотностью 78–80%, изготовленных плазменным методом, после 10 тыс. часов работы в диоде при температуре  $1070^\circ\text{C}$  ярк. с отбором тока  $10 \text{ A}/\text{см}^2$  в непрерывном режиме. Участок поверхности излома матрицы вблизи эмиттирующей поверхности исследовался с помощью точечного зонда диаметром около 1 мкм и с глубиной проникновения 0,4–0,5 мкм. На рисунке 3 показана интенсивность характеристического рентгеновского излучения вольфрама ( $\text{WL}\alpha$ ) и бария ( $\text{BaL}\alpha$ ) на одном и том же участке. Видно, что поверхностный слой матрицы на глубине 40–60 мкм существенно обеднен барием.



a)




b)

Рис. 2 Диаграммы состояния систем: а) - BaO – Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, б) - Li<sub>2</sub>O – BaO


При этом скорость испарения с катода еще составляет примерно  $10^{-10}$  г/см<sup>2</sup> с [1].

Отсюда прогнозируемая долговечность таких катодов в указанном режиме отбора тока ограничена 50 000 часами.


Кроме того, идут и другие химические процессы:



Следует отметить, что CaO и Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> практически не расходуются ввиду их меньшей химической активности и низкой скорости испарения по сравнению с BaO.



a)



б)

Рис. 3 Фотография излома матрицы,  $\times 500$  (изображение получено по характеристическим рентгеновским излучениям: а – WL $\alpha$ , б – BaL $\alpha$ )

Предлагается следующая схема реставрации катодов приборов СВЧ, отработавших срок службы или вышедших из строя вследствие натекания, перегорания и т.п.:

1. Травление в карбоновой кислоте, например, в уксусной для удаления нежелательных напылений в вакууме. Эта кислота не реагирует сmonoалюминатами Ba, Ca с Mo и W и, таким образом, не нарушает сцепления частиц W в губке.

2. Восстановительный отжиг в водороде при температурах 1000–1100°C для разрушения вольфраматов:



3. Далее теоретически возможна пропитка W матрицы BaO, однако это не лучшее решение из-за большой температуры плавления BaO (1920°C), что приводит к спеканию W губки, делает ее поры закрытыми, и, кроме того, происходит рекристаллизация Mo керна и его окрупчивание. Расчет на поверхностную взаимную диффузию Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> и BaO или перенос их через парогазовую фазу с постепенным снижением температуры плавления (вследствие образования алюминатов бария) не оправдан так как, требует увеличения времени пропитки, что нежелательно по тем же причинам. По этому варианту необходимы дополнительные исследования для подбора возможных температурно-временных режимов пропитки.

Поэтому более целесообразно пропитывать катод составом BaO – Li<sub>2</sub>O (BaO 70–80%, Li<sub>2</sub>O 20–30% мол., или BaO 95–97%, Li<sub>2</sub>O 3–5% вес.), имеющим температуру плавления 1500–1600 °C, рис. 2б [5]. Окись лития Li<sub>2</sub>O имеет одинаковую с BaO эмиссионную способность и на порядок большую скорость испарения, которая, однако, нивелируется, согласно закону Рауля, ее малым содержанием (3–5% вес.) в веществе.

Пропитка составом BaO – Li<sub>2</sub>O не вносит дополнительно компоненты CaO и Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, избыток которых может закупоривать поры W матрицы. Проникающий в поры состав вступает в реакцию с оставшимися компонентами, и за счет активной диффузии образуется эмиссионный материал, близкий по составу, к указанному выше.

Следует отметить, что ранее [6–8] был разработан и применен эмиссионный состав 3BaO·0,5CaO·0,5Li<sub>2</sub>O·Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> (Li<sub>2</sub>O 2,5–3% вес) с температурой плавления 1150–1200°C и температурой пропитки 1400–1500°C для изготовления крупногабаритных эмиттеров диаметром более 200 мм.

По предлагаемому способу нами была успешно проведена реставрация крупногабаритного катода диаметром 200 мм.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Смирнов В.А., Потапов Ю.А., Коннов А.В. 55 лет плазменной технологии эффективных термокатодов для мощных СВЧ приборов//Электронная техника. Серия 1. СВЧ-техника, 2021 г. вып. 2, стр. 67
2. Торопов Н.А., Борзаковский В.П., Лапин В.В., Курцева Н.Н. Диаграммы состояния силикатных систем // Справочник, Л.: Наука, 1969 г., с. 210, 222
3. Par A. M., Shroff et Pallvel Lies cathodes impregnness //Revue Technique Tomson-GSF, 1982, v. 14, №3, p. 583
4. Marrian C. R. K., Shin A., Haas G. A. On scattering spectroscopy studies o barium and oxigen tungsten – based dispenser catode // Appl. Surface. Sci, 1985, v. 24, № 3–4, p. 372
5. Yu H., Lin H. S. and Jin Z. P. // Z. Metallkd, 90, 7, 499–504, 1999
6. Смирнов В.А., Красницкая И.Е., Патент № 2066892, РФ, 06.09.199
7. Смирнов В.А. Эмиссионный материал для металлпористых катодов // 9-ая научно-техническая конференция «Вакуумная наука и техника», 2002 г., с. 322–323

8. Smirnov V.A. Fusible Aluminates for Dispenser Cathodes //Fourth IEEE International Vacuum Electron Sours Conference (IVESC), Proceedings, Saratov, Russia, July 15–19, 2002, p. 93